

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гипс строительный Г-5 Б II

Нормальнотвердеющий гипс среднего помола для производства ротбанда, штукатурки и шпаклёвки. Самая востребованная марка.

Требования ГОСТ 125-2018 к марке Г-5 Б II

Показатель	Норма
Вид по срокам схватывания	Нормальнотвердеющий (индекс Б)
Начало схватывания	≥ 6 мин
Конец схватывания	≤ 30 мин
Степень помола, остаток на сите 0,2 мм	Средний помол, ≤ 14 %
Прочность при сжатии (2 ч), не менее	5 МПа
Прочность при изгибе (2 ч), не менее	2,5 МПа

Белизна продукции Eurogips обычно выше 85% (показатель не нормируется ГОСТ 125-2018).

Указаны минимальные требования ГОСТ 125-2018. Фактические показатели каждой партии приводятся в паспорте качества, который выдаётся с каждой отгрузкой.

Применение

- Производство гипсовой штукатурки типа ротбанд
- Штукатурные и шпаклёвочные смеси
- Заводы сухих строительных смесей
- Строительные и ремонтные работы

Фасовка и отгрузка

- Клапанные мешки 35 / 40 кг
- Биг-бэги (МКР) 1 т
- Навалом (цементовоз)
- Авто и ж/д; Казахстан — DAP ст. Сарыагаш

Документы

- Сертификат соответствия № UZ.SMT-01-0103-36234 (27.05.2025 – 20.05.2028)
- Паспорт качества и документ о качестве на каждую партию

Хранение

В сухих закрытых помещениях, с защитой от увлажнения и загрязнения.