

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УЗБЕКСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА



«Утверждаю»
Начальник КИЛ
Ш.Ш.Самаритдинов
« 21 » 04 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 1185C

Аккредитованный комплекс испытательных лабораторий «Quality and Safety - Testing» ГУ «Узбекский центр научных испытаний и контроля качества» («UzTest»). Свидетельство об аккредитации O'ZAK.SL.0047 до 08.12.2024 г.

Адрес: г. Ташкент М.Улугбекский р-н, ул. «Равнак 1Б», тел: 268-19-53

Наименование заказчика: **ООО «STAR GENIUS»**

Обозначение и данные маркировки объекта испытания: Гипс (курилиш гипси G6 ВIII), отобранные по акту отбора образцов № 54/0573 от 13.04.2022 года, специалистом ОС при ГУ «UzTest» Ш.Ибрагимовым. (рег.№ 4158 от 15.04.2022г)

Вид испытания: сертификационный испытание

Нормативный документ на объект испытаний: ГОСТ 125-2018

Нормативный документ на методы испытаний: ГОСТ 125-2018, ГОСТ 23789-2018

Условия проведения испытаний: температура 18÷21 °С, относительная влажность 65 ÷ 70 %

Результаты проведенных испытаний:

стр.1 из 1

№ п. п.	Наименование параметров	Значения		ГОСТ 125-2018
		По НД	Фактический	
1	Вид и марки вяжущие гипсов	Медленно - твердеющий Г-6	Медленно - твердеющий Г-6	п. 3.3, 3.4 таб.1
2	Предел прочности при сжатии в возрасте 2ч. для Г- 6, не менее , МПа (kgf / sm ²)	6 (60)	6,2 (62)	п. 3.3. таб.1
3	Предел прочности при изгибе в возрасте 2ч. для Г- 6, не менее , МПа (kgf / sm ²)	3,0 (30)	3,3 (33)	п. 3.3. таб.1
4	Сроки схватывания – индекс Б , min: - начало , не ранее - конец , не позднее	20 Не нормируются	21 min 26 min 32 s	п. 3.4. таб.2
5	Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 mm , % не более	2	1.7	п 3.6. таб.3
6	Степень помола	III	III	п.3.6. таб.3

Примечание: протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Дата проведения испытаний: с 15.04.2022 года по 21.04.2022 год.

Дата оформления протокола: 21.04.2022 год.

Специалисты лаборатории ГУ «Quality and Safety - Testing»

Уринбоев.У.З
Абдуллаев Х.С